

Frises et avivés

◀ Choix C-FA

- pièces de droit fil
- sciage exempt de singularités autres que la répartition des nœuds sains (\varnothing max \leq 5 mm)
 - si largeur $<$ 120 mm :
3 nœuds maximum
 - si largeur \geq 120 mm :
un nœud supplémentaire par tranche de largeur de 40 mm
- ✓ **Admis en contre-parement :**
 - petits nœuds noirs

Choix C-F1 ▶

- pièces de droit fil
- nœuds sains :
 - si largeur $<$ 120 mm :
 - * $\left\{ \begin{array}{l} \varnothing \leq 12 \text{ mm} \\ \Sigma \varnothing \leq 36 \text{ mm} \end{array} \right.$
 - si largeur \geq 120 mm :
 - somme des \varnothing des nœuds augmentée de 12 mm par tranche de largeur de 40 mm
- ✓ **Admis :**
 - petits nœuds noirs ($\varnothing <$ 5 mm)
 - 2 par mètre linéaire
 - brun permis sur 20 % de la surface
 - présence de cœur permise sur 15 % des sciages livrés
- ✓ **Admis en contre-parement :**
 - petits nœuds noirs ($\varnothing <$ 5 mm)
 - nœuds morts, pourris et non traversants \leq 12 mm



* Le concept d'équivalence permet d'accepter un nombre de nœuds supérieur au maximum autorisé dans le choix, à condition que :

- Chaque diamètre de nœud soit inférieur au diamètre permis dans le choix
- La somme des diamètres soit en dessous du maximum autorisé.

NOTA frises et avivés

Les singularités sont à prendre sur la plus belle face de la pièce.

Les nœuds doivent être pris en compte sur le mètre linéaire le plus pénalisant.

Absence totale de pourriture, entre-écorce, aubier altéré, pour tous les choix.

La tolérance de déformation des sciages est proportionnelle au choix. (cf. norme NF B53-801)



◀ Choix C-F2

→ nœuds sains :

→ si largeur < 120 mm :

$$* \begin{cases} \varnothing \leq 25 \text{ mm} \\ \sum \varnothing \leq 75 \text{ mm} \end{cases}$$

→ si largeur \geq 120 mm :

- somme des \varnothing des nœuds
augmentée de 25 mm
par tranche de largeur de 40 mm

✓ Admis :

- petits nœuds noirs ($\varnothing < 5$ mm)
- traces de jaune (1/3 de la longueur)
- brun (50 % de la surface)
- cœur enfermé
- flaches (1/3 de l'épaisseur)

✓ Admis en contre-parement :

- nœuds morts, pourris
et non traversants ≤ 25 mm
- traces d'attaques d'insectes
- cœur découvert

Choix C-F3 ▶

→ nœuds sains :

→ si largeur < 120 mm :

$$* \begin{cases} \varnothing \leq 40 \text{ mm} \\ \sum \varnothing \leq 120 \text{ mm} \end{cases}$$

→ si largeur \geq 120 mm :

- somme des \varnothing des nœuds
augmentée de 40 mm
par tranche de largeur de 40 mm

✓ Admis :

- petits nœuds noirs ($\varnothing < 5$ mm)
- nœuds sautés
- traces de jaune
- roulure et gélivure (si superficielle)
- gerce
- longueur fente (15 % des sciages)
si < largeur de la planche
- brun
- traces d'attaques d'insectes
- cœur enfermé
- flaches (1/3 de l'épaisseur)

✓ Admis en contre-parement :

- nœuds morts, pourris
et non traversants ≤ 25 mm
- cœur découvert

